

# PCI CT 17

## Hechtprimer oplosmiddelvrij

Kunstharsgrondering voor kritische ondergronden

PCI CT 17



### EIGENSCHAPPEN

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ Verstevend
- ▶ Zorgt voor een geringer absorptievermogen
- ▶ Voor binnen en buiten
- ▶ Sneldrogend (ca. 5 minuten)

### TOEPASSING

Hechtprimer voor wand en vloer.

Voor lichtgewicht beton, spaanplaten (V 100), meubelplaten, gipspleisters, gipsplaten, gipskarton-, gipsvezelplaten, calciumsulfaatdekvloeren, sterk absorberende pleisters of cementdekvloeren en geëgaliseerde betonvloeren met een hoge dichtheid.

### VOORBEREIDING ONDERGROND

PCI CT 17 kan worden gebruikt op alle stevige, belastbare, schone en droge ondergronden die vrij zijn van losmiddelen. Belastbaarheid en stevigheid van de ondergrond controleren. Calciumsulfaatdekvloeren (droog) op mechanische wijze opruwen. Ondergrond reinigen en ontstoffen.

Ramen, deuren en overige inrichtingen, alsmede aangrenzende oppervlakken ter bescherming afdekken en/of onmiddellijk na het primeren met water reinigen.

### VERWERKING

PCI CT 17 direct met borstel of kwast aanbrengen. Op zuigende minerale ondergronden kan afhankelijk van de objectspecifieke drogingsomstandigheden reeds na ca. 5 minuten met Ceresit tegelijmen en vloerplamuren verder worden gewerkt. Bij niet-absorberende ondergronden bedraagt de droogtijd ca. 4 uur. Na uitharding moet de ondergrond krasbestendig zijn, anders voorbehandeling herhalen. Gereedschap na gebruik met water afspoleren.



### LET OP

Wij wijzen in het bijzonder op de desbetreffende technische informatiebladen van de Ceresit bouwtechnische producten waarbij PCI CT 17 als voorbehandeling wordt aanbevolen. Veiligheidsaanbevelingen en verwijderingsinstructies vindt u in het desbetreffende veiligheidsgegevensblad.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis:	neutrale kunstharstdispersie met geringe pigmenttoevoegingen
Kleur:	lichtblauw
Dichtheid:	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur:	+5 tot +35 °C
Droogtijd:	
- absorberende ondergronden:	ca. 5 minuten
- niet-absorberende ondergronden:	ca. 4 uur
Verbruik:	0,1 tot 0,2 l/m <sup>2</sup>
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden indien goed afgesloten, vorstvrij maar koel. Geopende verpakking zo spoedig mogelijk verder verwerken.
Verpakkingseenheid:	1 l fles 5/10/20 l blik 220 l vat met uitloopventiel
EU VOC-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 0 g/l.	

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Een garantie voor bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een specifieke toepassing kan niet worden afgeleid uit onze informatie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatie-materiaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

Bij een volgende versie wordt deze uitgave ongeldig; de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op [www.pci-augsburg.de/schwarz](http://www.pci-augsburg.de/schwarz)